Рабочий экземпляр СП
УМПиСП

КАМСКО-ВОЛЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕЗИНОТЕХНИКИ "КВАРТ"

ОКП 25 3300

Группа Л 63

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
Казанского коммунального
предприятия
"Горэлектротранспорт"
_____ Е. П. Калугин
11.09.97

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
"КВАРТ"
_____ В. Д. Григорьев
10.09.97

КОВРЫ РЕЗИНОВЫЕ И РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ СПЕЦАВТОБУСОВ, ТРАМВАЕВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ.

Технические условия

ТУ 2533-164-05788889-97

Впервые

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
Казанского завода
"Электромаш"
_____ В.М.Борисов
13.08.97

Главный инженер
АО "КВАРТ"
_____ М. Г. Хайретдинов
10.08.97

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

~~декабрь 2010г.~~
~~декабрь 2008г.~~
декабрь 2013г ~~декабрь 2007г~~
~~декабрь 2012г~~ ~~декабрь 2006~~
~~декабрь 2011г.~~

www.kirelis.ru

Настоящие технические условия распространяются на ковры резиновые и резинотканевые, предназначенные для покрытия пола салона спецавтобуса, трамвая, троллейбуса, представляющие собой фигурные и нефигурные изделия с рифленой или другой поверхностью, имеющей выпуклый рисунок.

Пример условного обозначения при заказе ковров резинотканевых толщиной 4,0 мм для спецавтобусов:

"Ковры резинотканевые, 4,0, ТУ 2533-164-05788889-97"

Пример условного обозначения при заказе ковров резиновых толщиной 4,0 мм:

"Ковры резиновые, 4,0, ТУ 2533-164-05788889-97"

1 Технические требования

1.1 Ковры должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.

1.2 Ковры резинотканевые состоят из двух слоев:

- рифленый резиновый слой - рабочая поверхность;
- прорезиненная ткань из отходов производства - нерабочая поверхность.

Ковры резиновые представляют собой вулканизованную резиновую пластину с выпуклым рисунком на поверхности.

1.3 Размеры ковров и предельные отклонения должны соответствовать приведенным в таблице 1.

www.kirelis.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 2533-164-05788889-97		
Разраб.		Каян		22.01.97	Ковры резиновые и резинотканевые для полов спецавтобусов, трамваев и троллейбусов	Лит. А	Лист 2	Листов 8
Провер.		Петрова						
Н.контр.		Салахова		24.01.97		НО "КВАРТ"		

Перв. примен.

Справка №

Подпись и дата

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл.

Таблица 1

Наимен. изделия	Толщина		Ширина		Длина
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл	
Ковры резиновые	~~4,0~~ 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	~~2,5~~ ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5	~~1160~~ 800 – 1400	~~± 0~~ ~~25~~	~~3500 – 6000~~ 2000 – 10000
Ковры резинотканевые	~~4,5~~ 4,0 6,0	~~2,6~~ ~~0,5~~ ± 1,0 ± 1,0	– " –		4000 – 4500

Примечание - По согласованию с потребителем могут быть установлены другие размеры ковров.

Поверхность ковров должна быть без механических повреждений.

1.5. На рабочей поверхности ковров допускаются:

- пузыри размером не более 25 мм2 (количество не регламентируется и размером 100 мм2 не более 10 шт на 1 м2;

- трещины глубиной не более 1 мм, длиной не более 10 мм на полосе шириной не более 20 мм; в стыках - глубиной не более 2 мм, длиной не более 10 мм на полосе шириной не более 100 мм;

- непропечатанность рисунка (рифления) площадью 100 х 70 мм в одном месте на 1 м2.

1.5.1. Для резиновых ковров наплывы и углубления в стыках устанавливаются по контрольному образцу.

1.6. На нерабочей поверхности ковра допускается неплотное прилегание ткани к ковру.

1.7. Срез рабочей кромки ковра должен быть ровным.

На нерабочей кромке допускаются неровности глубиной не более 25 мм, длиной до 50 мм в количестве не более 10 штук, и глубиной не более 15 мм до 500 мм в количестве 3 штук.

1.8. Допускается внешний вид ковров устанавливать по ~~контрольным образцам, утвержденным в установленном порядке.~~

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

www.kirelis.ru